

# Technische Information

Technical Information

## CR/SBR hell

Importqualität

### Werkstoffbasis

Material

CR/SBR

### Nennhärte

Hardness

65 ± 10° Shore A

### Dichte

Density

1,5 g/cm<sup>3</sup>

### Reißdehnung

Elongation

300 %

### Reißfestigkeit

Tensile strenght

5 N/mm<sup>2</sup>

### Einsatztemperaturbereich

Working temperature

-20/+80°C

### Farbe

Colour

Weißtöne

white

Die Bestandteile der Mischung entsprechen der FDA-positiv Liste.

The properties of the mixture match the FDA-positive list.

Gültig ab/ Valid from 25.April 2017

WICHTIGE HINWEISE: Die genannten technischen Daten sind Herstellerangaben und beruhen auf ungeprüften Laborwerten aus einem Materialtest des Lieferanten. Eine Eigenschaftszusicherung kann aus den genannten Angaben nicht abgeleitet werden. Bei der Vielzahl möglicher Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus keine Gewährleistung für das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden und es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Materialauswahl in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seine beabsichtigte Einsatzfähigkeit zu ermitteln. Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

IMPORTANT INFORMATION: The listed data are manufacturer's specification based on laboratory test results of tested standard material. A characteristic warranty cannot be derived from the given information. Referring to the multitude possible functions, it is the user's responsibility to test and ascertain the selection of material for its intended operational capability. Rights reserved to alter products with the scope of technical progress and development. This document was printed by computer therefore not signed.