

NBR



NBR P 9548

Allgemeines:

NBR-SBR, schwarz - commercial
schwefelvernetzt
hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

Verpackung: Stretchfolie, etikettiert
Standardrollung in Talkum

*SVHC-frei

Eigenschaften:

| | | |
|-------------------------|------------|----------|
| Härte [Shore A]: | ISO 7619-1 | 80 ±5 |
| Dichte [g/cm³]: | ISO 1183 | ca. 1,45 |
| Reißfestigkeit [N/mm²]: | ISO 37-S2 | 5 |
| Reißdehnung [%]: | ISO 37-S2 | 200 |

Einsatztemperaturbereich

| Medium | dyn. (stat.) | max. | kurzzeitig |
|--------|--------------|--------|------------|
| Luft | (-20) °C | +70 °C | +90 °C |

Druckverformungsrest DIN ISO 815

| Dauer | Temperatur | DVR |
|-------|------------|------|
| 22 h | +70 °C | 30 % |

Alterung ISO 188

| Bedingungen | Härte | Festigkeit | Dehnung |
|-------------|-----------|------------|---------|
| 70 h / 70°C | 5 Shore A | 10 % | 30 % |

Quellung ISO 1817

| Medium | Bedingungen | Härte | Volumen |
|---------|---------------|------------|---------|
| IRM 903 | 70 h / 100 °C | 15 Shore A | 30 % |

Beständigkeiten:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Ozonbeständigkeit: | nicht beständig |
| Witterungsbeständigkeit: | nicht beständig |
| Ölbeständigkeit: | beständig |
| Benzinbeständigkeit: | bedingt beständig |
| Säurebeständigkeit: | bedingt beständig |
| Starke Basen: | bedingt beständig |
| Verschleißfestigkeit: | nicht geeignet |

| AUMA-PLATTEN | Dicke | Breite | Länge |
|---------------|-------|--------|--------|
| Artikelnummer | mm | mm | mm |
| 401148100 | 1,0 | 1.400 | 20.000 |
| 401148150 | 1,5 | 1.400 | 20.000 |
| 401148200 | 2,0 | 1.400 | 20.000 |
| 401148300 | 3,0 | 1.400 | 10.000 |
| 401148400 | 4,0 | 1.400 | 10.000 |
| 401148500 | 5,0 | 1.400 | 10.000 |
| 401148600 | 6,0 | 1.400 | 10.000 |
| 401148800 | 8,0 | 1.400 | 5.000 |
| 401148000 | 10,0 | 1.400 | 5.000 |

| PRESS-PLATTEN | Dicke | Breite | Länge |
|---------------|-------|--------|-------|
| Artikelnummer | mm | mm | mm |
| 421348120 | 12,0 | 1.400 | 5.000 |
| 421348150 | 15,0 | 1.400 | 5.000 |
| 421348200 | 20,0 | 1.400 | 5.000 |
| 421348300 | 30,0 | 1.400 | 5.000 |
| 421348400 | 40,0 | 1.400 | 5.000 |
| 421348500 | 50,0 | 1.400 | 5.000 |

PAK-Hinweis:

Bezugnehmend auf einen internationalen Proficiency Test und die Informationen, die wir von den Prüflabors über die Genauigkeit der Prüfergebnisse erhalten haben, möchten wir Sie informieren, dass Testergebnisse von verschiedenen Prüflabors für die gleiche Probe unterschiedliche Ergebnisse aufweisen können:

- Prüfergebnisse der 10 PAK mit individuellen Grenzwerten von < 1 mg/kg im Meßbereich um den Grenzwert sind nur auf ca. +/- 70% genau
- Prüfergebnisse für den Summengrenzwert von < 50 mg/kg sind nur ca. auf +/- 35% genau.

Unsere Testergebnisse werden ohne Gewähr nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt, ohne uns rechtlich zu verpflichten. Unsere Tests befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen hinsichtlich der jeweiligen vorgesehen Anwendung.

Wichtige Hinweise:

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden umfassend und bestmöglich zu beraten. Die angeführten Informationen, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das Ergebnis langjähriger Versuche und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem Datenblatt nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen. In jedem Fall obliegt es dem Kunden, seine Einsatzbedingungen insbesondere dahingehend zu prüfen, ob die spezifizierten Qualitätskriterien unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichen. Im Zweifelsfall (z.B. chemische Beständigkeit) kontaktieren Sie bitte unsere qualifizierten Fachleute. Der Einsatz unserer Produkte erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Wir haben keinen Einfluss auf die Anwendung und den individuellen Einsatzzweck. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend den Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche auf Anfrage verfügbar bzw. auf unserer Website www.semperitgroup.com abrufbar sind.

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Um stets die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen zu erhalten, besuchen Sie regelmäßig unsere Website (www.semperitgroup.com) oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen Semperit-Anwendungstechniker. Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich Sortiment, Lagerhaltung und Toleranzen finden Sie auf unserer Website (www.semperitgroup.com) und müssen ausnahmslos eingehalten werden.