

VERSCHLEISSSCHUTZ

RED STAR

- Ⓢ NR-SBR, rot – high-grade
- Ⓢ hochelastisch
- Ⓢ Verschleißplatte rot, 40 Shore
- Ⓢ typische Einsatzgebiete: Sandstrahlkabinen, feinkörniges Gut
- Ⓢ Dickentoleranzen: bis 6 mm
Dicke nach DIN 7715 P3;
über 6 mm Dicke nach ISO 3302 ST3
- Ⓢ Verpackung siehe Allgemeine Informationen

Härte [Shore A]:	40 ±5
Dichte [g/cm ³]:	ca. 1,06
Reißfestigkeit [N/mm ²]:	16
Reißdehnung [%]:	600
Abrieb [mm ³]:	110 (5N)
Ozonbeständigkeit:	nicht beständig
Witterungsbeständigkeit:	nicht beständig
Ölbeständigkeit:	nicht beständig
Benzinbeständigkeit:	nicht beständig
Säurebeständigkeit:	bedingt beständig
Starke Basen:	beständig
Verschleißfestigkeit:	gut geeignet

EINSATZTEMPERATURBEREICH

Medium	dyn. (stat.)	max.	kurzzeitig
Luft	-40 (-50) °C	+70°C	+80°C

DRUCKVERFORMUNGSREST DIN ISO 815

Dauer	Temperatur	DVR
22 h	70 °C	25 %

ALTERUNG DIN 53508

Bedingungen	Härte	Festigkeit	Dehnung
70h / 70 °C	+5 Shore A	-10 %	-15 %

AUMA-PLATTEN

Artikel- nummer	Dicke mm	Breite m	Länge m	Ober- fläche	Einlagen- anzahl
3665 00206	6,0	1,4	10	G G	0
3665 00208	8,0	1,4	10	G G	0
3665 00210	10,0	1,4	10	G G	0

PRESS-PLATTEN

Artikel- nummer	Dicke mm	Breite m	Länge m	Ober- fläche	Einlagen- anzahl
3647 00212	12,0	1,4	5	G G	0
3647 00215	15,0	1,4	5	G G	0
3647 00220	20,0	1,4	5	G G	0
3647 00225	25,0	1,4	5	G G	0
3647 00230	30,0	1,4	5	G G	0
3647 00240	40,0	1,4	5	G G	0
3647 00250	50,0	1,4	5	G G	0

G = Glatt

Wichtige Hinweise:

Dieser Katalog wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden umfassend und bestmöglich zu beraten. Die angeführten Informationen, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das Ergebnis langjähriger Versuche und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem Katalog nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen. In jedem Fall obliegt es dem Kunden, seine Einsatzbedingungen insbesondere dahingehend zu prüfen, ob die spezifizierten Qualitätskriterien unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichen. Im Zweifelsfall (z.B. chemische Beständigkeit) zögern Sie nicht und kontaktieren Sie bitte unsere qualifizierten Fachleute. Der Einsatz unserer Produkte erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Wir haben keinen Einfluss auf die Anwendung und den individuellen Einsatzzweck. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche auf Anfrage verfügbar sind.

18. 11. 2008

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben.

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
A-2632 Wimpassing, Triester Bundesstraße 26
Telefon +43 2630 310-0*, Telefax +43 2630 310 320
E-Mail: semperfex@semperit.at, Internet: www.semperit.at