

novaflon® 300 WHITE

Materialbeschreibung / Material description:

Dichtungsmaterial auf Basis von modifiziertem PTFE gefüllt mit Silikat.
Gasket material made of modified PTFE filled with silica.

Allgemeine Angaben / General information:

| | |
|--|--|
| Zulassungen, Prüfungen / approvals and tests | BAM, Blow-out VDI 2200, DVGW, EG 1935/2004, FDA, DNV GL, TA Luft |
| Farbe / colour | weiß (pigmentfrei) / white (without colour-pigments) |
| Bestempelung / printing | schwarzer Wabenaufdruck / black honeycomb brand |

Physikalische Kennwerte / Physical properties (Modalwerte / typical values):

| | | | |
|---|-----------------|----------------------|---------|
| Dicke / thickness | | [mm] | 2,00 |
| Dichte / density | DIN 28090-2 | [g/cm ³] | 2,10 |
| Druckstandfestigkeit / residual stress | 150°C DIN 52913 | [N/mm ²] | 16 |
| Zusammendrückung / compressibility | ASTM F 36 M | [%] | 5 |
| Rückfederung / recovery | | [%] | 45 |
| Kaltstauchwert ϵ_{KSW} / cold compressibility | | [%] | 3 |
| Kaltrückverformungswert ϵ_{KRW} / cold recovery | DIN 28090-2 | [%] | 1 |
| Warmsetzwert $\epsilon_{WSW/150}$ / hot creep | | [%] | 20 |
| Warmrückverformungswert $\epsilon_{WRW/150}$ / hot recovery | | [%] | 3 |
| Spezifische Leckagerate / specific leakage rate | DIN 3535-6 | [mg/m/s] | < 0,015 |
| Zugfestigkeit / tensile strength | DIN 52910 | [N/mm ²] | 17 |

Änderungen der Technischen Daten im Rahmen von Produktverbesserungen vorbehalten. / We reserve the right to product changes which serve the purpose of technical progress.

Lieferdaten / Product data (Toleranzen nach DIN 28091-1 / tolerances acc. to DIN 28091-1):

| | | |
|---|------|--|
| Formate / dimensions | [mm] | 1200 x 1200 (für Dicke / for thickness 1,0 mm) 1500 x 1500 (ab Dicke / from thickness 1,5 mm) |
| Weitere Dicken auf Anfrage / further thicknesses on request | | |

Bitte beachten / Please note:

Die technischen Daten unserer Produkte gemäß unseren technischen Datenblättern gelten für unsere Produkte im Anlieferzustand. Aufgrund der Vielfalt der möglichen Weiterverarbeitungs-, Einbau- und Betriebsbedingungen können erfahrungsgemäß aus den technischen Daten keine verbindlichen Schlüsse über das Verhalten unserer Produkte in einem System gezogen werden. Es bleibt somit insbesondere in der Verantwortung des Betreibers, die Eignung des gewählten Produktes für die betreffende Anwendung zu überprüfen. Die Montage unserer Produkte und Materialien muss von qualifiziertem Personal unter Einhaltung der geltenden Richtlinien durchgeführt werden. Einbaurichtlinien sowie weitere nützliche Informationen können Sie auf unserer Homepage (www.frenzelit.com/techinfos) erhalten. Für eine unverbindliche Beratung steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

The technical data of our products according to our technical data sheets apply for our products in delivery condition. Due to the variety of possible further processing, installation and operating conditions, experience shows that it is not possible to draw any binding conclusions about the behavior of our products in a system. Therefore, it is especially the responsibility of the operator, to check the suitability of the chosen product for the relevant application. The installation of our products and materials must be executed by professionals under consideration of the applicable guidelines. Installation guidelines as well as further useful information can be obtained on our website (www.frenzelit.com/techinfos). Our application engineers are pleased to assist you for any non-binding consultation.

Ersetzt alle vorherige Versionen / Supersedes all prior versions
Gültig ab 22.09.2021 / Nr. 01627 / Version 3

Frenzelit GmbH · Postfach/P.O.Box 11 40 · 95456 Bad Berneck/Germany

Phone: +49 9273 72-0 · Fax: +49 9273 72-222 · E-Mail: info@frenzelit.com · Internet: www.frenzelit.com